

CAPWHITE ACTIVE

Idropittura antimuffa ad elevato punto di bianco

CARATTERISTICHE Pittura murale all'acqua per interno con elevata traspirabilità, elevato punto di bianco, facilmente applicabile, con tempi di essiccazione che consentono un rapido utilizzo dei locali abitativi, ideale per l'uso professionale in quanto dotata di elevata compatibilità e caratteristiche di adesione, potere riempitivo, copertura su diversi tipi di supporto.

È additivata con un fungicida per assicurare resistenza all'aggressione da muffe in parete efficace contro diverse specie e insolubile in acqua, caratteristica che contribuisce a mantenere inalterata ed integra per lungo tempo la superficie trattata. Le proprietà di adeguata distensione e bassa tendenza allo schizzo permettono applicazioni con attrezzi manuali o meccanici che assicurano una finitura caratterizzata da elevata omogeneità estetica ed uniforme opacità.

La sua qualità consente di ottenere la soluzione estetica e tecnica per le diverse esigenze di pitturazione con un buon livello di finitura; fornisce un film con bassa ritenzione della polvere e facile da pulire con spugna umida. Per la presenza di particolari inerti rivestiti con cera risulta particolarmente traspirante così da evitare la condensa su ambienti sottoposti ad alta concentrazione di vapore acqueo quali cucine e bagni, e assicura un'elevata capacità riempitiva e uniforme opacità anche su grandi superfici in controluce. Il prodotto rispetta i requisiti della **Classe A+** secondo quanto riportato nel relativo Rapporto di Prova.

COMPOSIZIONE

Prodotto APEO-free formulato con resine a base di acetato di vinile/acrilato in dispersione acquosa ed inerti selezionati.

PROPRIETÀ DEL PRODOTTO

	Classe EN 13300	Metodo	Valore
Brillantezza	Molto opaco	UNI EN ISO 2813	< 5
Presa di sporco	Bassa	UNI 10792	$\Delta L > 3$ e ≤ 9
Resistenza alla spazzolatura a umido	5	UNI EN ISO 11998	$L_{dft} > 70 \mu$
Coprenza	2 (7 m ² /l)	UNI EN ISO 6504-3	≥ 98 e < 99.5
Residuo secco in peso		UNI 8490-1	65-69 %

SPECIFICHE

Peso specifico	Interno PF3	1580 – 1680 g/l
Essiccazione	Interno PF2	Sovrapplicabile 4-6h; Completa 5 giorni
Copertura	Interno PF11	95 - 99

STOCCAGGIO

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

COLORI

Bianco.

IMPIEGO

È idonea per la decorazione e la protezione, anche con tinte pastello, con ottimi risultati estetici e con costi contenuti, di manufatti nuovi o in fase di manutenzione, a base di supporti diversi quali intonaci di varia composizione (cementizi, base calce,

CAPWHITE ACTIVE

Idropittura antimuffa ad elevato punto di bianco

premiscelati), calcestruzzo e fibrocemento, cartongesso, rasature in stucco e vecchie pitture ed in tutti i casi dove si desidera una veloce ed economica manutenzione. Nelle applicazioni a spruzzo assicurarsi che il supporto sia esente da polvere ed evitare un'eccessiva polverizzazione del prodotto regolando pressione, ugello e diluizione in modo da garantire che la pittura depositata bagni adeguatamente la superficie.

ATTREZZI

Rullo, Pennello, Spruzzo.

DILUIZIONE

Rullo, Pennello: 20-30% con acqua in volume.
 Spruzzo Airless: 0-10% con acqua in volume.

RESA

8-10 m²/l per strato

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE

+5°C +30°C

SISTEMA DI PITTURAZIONE

Intonaci cementizi, intonaci di malta bastarda, di calce idraulica, cemento armato, prefabbricati in cemento nuovi e vecchie pitture lavabili esenti da muffa

Asportare tracce di polvere, eseguire eventuali stuccature con *Stucco Light* e procedere come segue:

Su supporto asciutto applicare due strati di *CAPWHITE ACTIVE* a distanza di 4-6h uno dall'altro.

Rasature in gesso, rasature a stucco, cartongesso pitture a tempera e altri supporti fortemente assorbenti

Far precedere uno strato di *Acrifix* diluito 1:5 con acqua, o *Coprisol*.

Il grado di assorbimento di una pittura a tempera può essere valutato nel seguente modo: dopo l'applicazione del primo strato di pittura verificare se si formano numerose bolle di aria. In questo caso l'assorbimento risulta eccessivo e sarà necessario procedere come per le rasature in gesso o asportare completamente la pittura precedente bagnando abbondantemente con acqua e raschiando con una spatola.

Manutenzione su una superficie dipinta con *CAPWHITE ACTIVE*

Pulire lo sporco con spugna umida e, a supporto asciutto, applicare uno o più strati di *CAPWHITE ACTIVE*.

VOCE DI CAPITOLATO

Idropittura antimuffa traspirante per interno a base di resine sintetiche con residuo solido 67%, da applicare con consumo medio di 220 ml/m².

AVVERTENZE

Per eseguire il lavoro a regola d'arte è indispensabile seguire le indicazioni per la preparazione della superficie contenute nei Book CAP Arreghini. I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo. A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.